

LÍNEA:	DIAMACRIL			LÍNEA:	13	
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN		FECHA DE EMISIÓN	HOJA		
DECORA_20	1		ENERO 2020	1 / 3		



DIAMACRIL	13-5xx
------------------	---------------

Colores:	31 colores mate.
Descripción:	DIAMACRIL es una pintura de acabado mate, lavable, elaborada con resina vinil-acrítica de buena calidad. Proporciona un buen cubriente, rendimiento y resistencia al medio ambiente.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar para proteger y decorar muros interiores y exteriores y plafones de concreto, aplanados de yeso, materiales compuestos con cemento, tabique madera, etc.
Restricciones:	No se recomienda aplicar DIAMACRIL sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia.
Diluyente:	Agua.
Propiedades físicas:	Viscosidad (25°C).....127 Krebs. Viscosidad brookfield (25°C)..... 8,000 – 7,000 cps (spin No. 4 - 20 rpm.) Densidad (25°C)..... 1.16 – 1.37 g/ml. (según color) Sólidos por peso..... 29 – 51 % (según color) Lavabilidad.....1000 Ciclos.
Tiempo de secado:	Secado al tacto..... 30 minutos a 25° Curado total..... 7 días
Sustratos recomendados:	Concreto, tabique y todo tipo de aplanados
	No aplica.

LÍNEA:	DIAMACRIL	LINEA: 13	
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
DECORA_20	1	ENERO 2020	2 / 3

Recubrimientos recomendados:			
Aplicación:		Brocha marca DIAMANTE con mango ergonómico y filamentos sintéticos	
		Rodillo maca DIAMANTE con mango ergonómico, de felpa	
		Equipo de aspersion convencional o Airless	
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE			
1		LIMPIAR	Superficie nueva (Dejar curar la superficie 28 días) Debe estar seca, libre de humedad, polvo y materia extraña.
		REMOVER	Superficie a repintar Remover pintura vieja o desgastada con una espátula o cepillo de alambre. En caso de Alcalinidad (salitre) cepille la superficie con una solución de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en el muro. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo de un día para otro.
2		APLICAR	Se recomienda aplicar en la superficie a pintar: Sellador 5 a 1 Sellador Vinílico Elige previamente con base en las características de la superficie y/o color del acabado Revisar información técnica
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO			
3		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.
	*Dilución de los componentes por relación de volumen.		
	RELACIÓN MEZCLA: AL 10% - 15% (maximo)		
	1 L. DIAMACRIL	+	100 ml – 150 ml Aqua
PROCESO DE APLICACIÓN			
IMPORTANTE			
<p>-Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C.</p> <p>-Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.</p> <p>-Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.</p> <p>- No aplicar si hay pronóstico de lluvia.</p>			

LÍNEA:	DIAMACRIL	LINEA: 13	
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
DECORA_20	1	ENERO 2020	3 / 3



4		APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO O AIRLESS	2 manos
5		TIEMPO DE OREO ENTRE MANOS	1 hora
LIMPIEZA DEL EQUIPO			
5	Lave con agua el equipo de aplicación (brocha, rodillo, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.		

Información del producto:	<u>Inflamabilidad:</u> Producto no inflamable.					
	<u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.					
	<u>Equipo de protección individual:</u>					
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mandil de Carnaza</td> </tr> </table>		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.	
	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.					
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.					
	Mandil de Carnaza					
<u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto: consultar la hoja de seguridad.</u>						
Presentación:						
Bote:	Cubeta	Tambor				
1 galón	19 litros	200 litros				

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

800 215 1189 O 55 5836 3250

ventas@diamantepinturas.com.mx

www.diamantepinturas.com.mx

