

LÍNEA:	DIAMAFLEX	LÍNEA:	14
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
DECORA_20	1	SEP_2021	1 / 3



DIAMAFLEX	14-6XX
------------------	---------------

Colores:	35 colores semi satinados.
Descripción:	DIAMAFLEX es una pintura semi satinada, lavable, elaborada con resina vinil-acrítica de excelente calidad. Se pueden obtener acabados tersos, de un alto poder cubriente, excelente rendimiento y alta resistencia al medio ambiente.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar para proteger y decorar muros interiores y exteriores y plafones de concreto, aplanados de yeso, materiales compuestos con cemento, tabique madera, etc. Fachadas donde se requiera un gran rendimiento y durabilidad.
Restricciones:	No se recomienda aplicar DIAMAFLEX semi satinada, sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia.
Diluyente:	Agua.
Propiedades físicas:	Viscosidad brookfield (25°C)..... 7,800 – 8,500 cps (spin No. 4 - 20 rpm.) Densidad (25°C)..... 1.132 – 1.33 g/ml. (según color) Solidos por peso..... 32 – 54 % (según color) Lavabilidad.....3000 Ciclos. Calidad.....10años <i>(Dependiendo del uso, lugar, temperatura, superficie y su correcta aplicación).</i>
Tiempo de secado:	Secado al tacto..... 30 minutos a 25° Curado total..... 7 días
Sustratos recomendados:	Concreto, tabique y todo tipo de aplanados
Recubrimientos recomendados:	No aplica.
Aplicación:	Brocha marca DIAMAFLEX con mango ergonómico y filamentos sintéticos Rodillo marca DIAMAFLEX con mango ergonómico, de felpa Equipo de aspersión convencional o Airless

LÍNEA:	DIAMAFLEX	LINEA: 14	
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
DECORA_20	1	SEP_2021	2 / 3

PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE				
1		LIMPIAR	Superficie nueva	(Dejar curar la superficie 28 días) Debe estar seca, libre de humedad, polvo y materia extraña.
		REMOVER	Superficie a repintar	Remover pintura vieja o desgastada con una espátula o cepillo de alambre. En caso de Alcalinidad (salitre) cepille la superficie con una solución de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en el muro. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo de un día para otro.
2		APLICAR	Se recomienda aplicar en la superficie a pintar: 21802.....Sellador 5 a 1 21800.....Sellador Vinílico Elige previamente con base en las características de la superficie y/o color del acabado	 Revisar información técnica
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO				
3		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.	
	*Dilución de los componentes por relación de volumen.			
	RELACIÓN MEZCLA: AL 10% - 15% (maximo)			
	 1 L.	+	 100 ml – 150 ml	
	DIAMAFLEX		Acua	
PROCESO DE APLICACIÓN				
IMPORTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> -Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. -Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. -Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. - No aplicar si hay pronóstico de lluvia. 				
4		APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO O AIRLESS	2 manos	

LÍNEA:	DIAMAFLEX			LÍNEA:	14
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA		
DECORA_20	1	SEP_2021	3 / 3		



5		TIEMPO DE OREO ENTRE MANOS	1 hora
6		RENDIMIENTO CON BROCHA	10 a 11 m ² /L Nota: El rendimiento no incluye pérdidas por diferencia del espesor, por mezclado y por aplicaciones anormales del área; estas pueden ser causas de variaciones en la cantidad de m ² /L. Además de una mala preparación.
LIMPIEZA DEL EQUIPO			
7	Lave con agua el equipo de aplicación (brocha, rodillo, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.		

Información del producto:	<u>Inflamabilidad:</u> Producto no inflamable.		
	<u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.		
	<u>Equipo de protección individual:</u>		
		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.	
		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.	
		Mandil de Carnaza	
	<u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto:</u> consultar la hoja de seguridad.		
	Presentación:		
	Bote: 1 galón	Cubeta: 19 litros	Tambor: 200 litros

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

800 215 1189 O 55 5836 3250

www.diamantepinturas.com.mx

