

HOJA TECNICA:	ESMALTE ACRILICO KOLORPRIX	LINEA: 62	
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
REP_2020	1	ENERO 2019	1 / 3



Esmalte Acrílico Kolorprix

62-23xx

Colores:	26 colores brillantes, 5 colores metálicos.
Descripción:	El Esmalte Acrílico Kolorprix brinda buena nivelación, secado, durabilidad, en una amplia gama de colores que perduran en perfectas condiciones a la intemperie. Ideal para reparaciones en el repintado parcial o total de automóviles. Se recomienda catalizar para obtener mejores propiedades de dureza, durabilidad y resistencia a la intemperie.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, paneles completos o en repintado automotriz en general.
Restricciones:	No se recomienda aplicar en superficies desnudas, no mezclar con otro tipo de pintura u otro tipo de diluyente al recomendado.
Diluyente:	2656 Reductor para esmalte +25° / 2657 Reductor para esmalte -25° (Seleccionar el Reductor para esmalte de acuerdo al clima del medio ambiente en el que se encuentra) Catalizador para Esmalte
Propiedades físicas:	Viscosidad (25°C)..... 120 – 130 segundos (copa Ford No. 4) Densidad (25°C)..... 0.95 – 1.14 g/ml. (según color) Sólidos por peso..... 40.0 – 56.0 % (según color) Acabado..... brillante, metálico.
Tiempo de secado:	Secado al tacto..... 15 - 20 minutos. Secado para pulir..... 48 horas.

HOJA TECNICA:	ESMALTE ACRILICO KOLORPRIX	LINEA:	62
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
REP_2020	1	ENERO 2019	2 / 3



Sustratos recomendados:	Lámina de acero, aluminio galvanizado y acero inoxidable, previamente preparados y con el primario recomendado de acuerdo al tipo de superficie a cubrir.
--------------------------------	---

Recubrimientos recomendados:	No Aplica
Aplicación	Pistola de gravedad o pistola HVLP.

PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1	LIMPIAR	La superficie debe estar libre de polvo, grasa, oxido, etc. Aplicar 87-3403 Solución desengrasante.
2	LIJAR	Para pintura envejecida, lijar con P320 Impurezas P400
3	LIMPIAR	Aplicar 87-3403 Solución desengrasante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

	MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.
4	*Dilución de los componentes por relación de volumen.	
	RELACIÓN MEZCLA: AL 50% - 75% : 12.5%	
	1 L.	500 – 750 ml. 125 ml.
	Kolorprix	Reductor para esmalte Catalizador para Esmalte Acrílico
Viscosidad de aplicación: 18 – 22 segundos (copa Ford No. 4) Tiempo de vida útil: 4 Horas.		

PROCESO DE APLICACIÓN

IMPORTANTE

- No regresar producto diluido al envase original.
- Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- Evitar aplicar a ravo de sol para prevenir reacciones químicas en los acabados.



