

LÍNEA:	DIAMAVETA	LINEA: 50	
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
VETA_2021	1	ENERO 2021	1 / 3



Fondo Pu chocolate	50-289
---------------------------	---------------

Nombre técnico:	Fondo poliuretano
Color:	Chocolate
Descripción:	Fondo de poliuretano chocolate es un producto ideal para sellar el poro de la madera, en trabajos donde se requieren aplicar un acabado de poliuretano de alta resistencia. Tiene tiempo de secado corto, fácil lijado y buen poder cubriente.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar sobre piezas sueltas o mueble armado de MDF o aglomerado. Especial para recibir acabados de poliuretano de color.
Restricciones:	No aplicar en selladores de Nitrocelulosa.
Catalizador:	CATALIZADOR P/BARNIZ MSMP280-2 (50-280)
Diluyente:	Diluyente para Poliuretano 53-291
Propiedades físicas:	Viscosidad (25°C) 2000 CPS Densidad (25°C)..... 1.15 – 1.2 g/ml. Solidos..... 65-70 %
Tiempo de secado:	Secado al polvo.....10 – 15 minutos. Secado para lijado..... 30 minutos. Tiempo para aplicar acabado..... 2 horas.
Sustratos recomendados:	madera maciza, aglomerados o mdf, utilizado en muebles como recámaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc.

LÍNEA:	DIAMAVETA	LINEA: 50	
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
VETA_2021	1	ENERO 2021	2 / 3



Aplicación:		Pistola de aspersión				
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE						
1		LIJAR	P-320 – P-360			
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO						
2		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.			
	Relación de dilución: 1:1					
		+				
	Fondo de poliuretano		Catalizador			
	Relación de dilución si se requiere diluyente: 1:1:40%					
	+		+			
Fondo de Poliuretano		Catalizador		Solvente para Poliuretano		
PROCESO DE APLICACIÓN						
IMPORTANTE						
-Rendimiento: 8 – 10 m ² /L. -No regresar producto diluido al envase original. -Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. -Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. - Evitar aplicar directamente bajo el sol.						
3		APLICACIÓN CON PISTOLA	3 a 4 manos	Pistola convencional	Boquilla 1.6 – 2.0	Presión 25-30 lb/in ²
4		TIEMPO DE ORO ENTRE MANOS	45 minutos			
5		LIJAR	P-320 – P-360 (en el sentido de la veta para evitar que las marcas del lijado se noten al dar el acabado)			

