

LÍNEA:	DIAMAVETA			LINEA: 45
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA	
VETA_2021	1	ENERO 2021	1 / 3	



<i>NOMBRE DEL PRODUCTO</i>	BARNIZ ENTINTADO HOGAR 45-02X
<i>NOMBRE TÉCNICO</i>	BARNIZ ALQUIDÁLICO
<i>DILUCION</i>	50-296 O 53-292 A UN 30%

<i>CAMPO DE EMPLEO</i>	El Barniz Entintado Alquidálico se emplea como acabado directo sobre la madera o superficies selladas con Sellador de Nitrocelulosa. Muy adecuado para realizar trabajos de barnizado en fábricas de muebles y talleres de carpintería, en el hogar y artesanías.
------------------------	---

<i>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</i>	Es un Barniz Alquidálico para uso en interiores y exteriores, brillante, buena nivelación, que protege y embellece la madera.
------------------------------------	---

<i>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</i>	% Sólidos -----	34 - 38%
	----	180 - 200 seg
	Viscosidad Copa Ford #4 a 25°C -----	0.88 - 0.91 g/ml
	----	Líquido
	Densidad, g/ml-----	transparente de color
	----	3 - 4 h
	Aspecto Físico -----	4 a 6 h
	---	24 h
		1 año
	Tiempo de oreo entre mano y mano -----	
	--	
	Tiempo de secado al tacto -----	
	--	
	Tiempo de curado total -----	

	Tiempo de caducidad -----	



LÍNEA:	DIAMAVETA			LÍNEA: 45
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA	
VETA_2021	1	ENERO 2021	2 / 3	



<i>TIPO DE APLICACIÓN</i>	PISTOLA DE AIRE Y BROCHA
<i>RENDIMIENTO</i>	7 - 8 m ² /L

RECOMENDACIONES:

- El Barniz Entintado Alquidálico 45-02X, es un barniz brillante, que permite entintar y dar acabado al mismo tiempo dejando ver las vetas de la madera, dándole protección y belleza.
- Es un producto para uso en interiores y exteriores.
- Es un barniz fácil de aplicar ya sea con brocha o con pistola de aspersión.
- Mezclar muy bien el barniz antes de vaciarlo del envase.
- Dilución: para aplicar con brocha diluir del 15 a 20% con Diluyente 53-296 .Para aplicar con pistola diluir del 20 - 30% con Diluyente 53-296 , a una presión de 20 a 25 lb/pulg².
- Se recomienda dar de 2 a 3 manos dejando un tiempo de oreo de 3 a 4 horas.
- El Barniz Entintado Alquidálico tiene un tiempo de secado al tacto de 4 a 6 horas.
- El curado total será después de 24 hrs.

PRECAUCIONES:

- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación.
- Para la consulta de comunicación de Peligros físicos y para la salud revisar la **Hoja de Seguridad** correspondiente.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

LÍNEA:	DIAMAVETA	LINEA: 45	
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
VETA_2021	1	ENERO 2021	3 / 3



Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

