BD TRANSPARENTE 282-1 | 50-282

Nombre técnico:	**Acabado Poliuretano de dos Componentes**
Color:	Transparente
Descripción:	**El BD TRANSPARENTE 282-1**es un barniz transparente de alto brillo, posee una excelente dureza, resistencia y adherencia sobre fondos de poliuretano
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar como acabado sobre piezas sueltas o mueble armado de MDF, Madera maciza o aglomerado en interiores
Restricciones:	No se recomienda aplicar BD TRANSPARENTE 282-1sobre superficies metálicas. No se recomienda para exteriores.
Catalizador:	CATALIZADOR P/BD TRANSPARENTE 282-2 50-283
Diluyente:	53-291 DILUYENTE P/PU
Propiedades físicas:	Viscosidad (25°C)……..…….... 18 - 20 segundos (copa Ford No. 4) Densidad (25°C)……..... 0.99 – 1.00 g/ml. Solidos por peso…… 48 – 50 % Acabado…….. Brillante.
Tiempo de secado:	Secado al polvo…… 12 – 14 minutos. Secado al tacto…..…….. 5 – 6 horas. Manejo de piezas……..……..…… 24 horas.

Sustratos recomendados:	Madera maciza, aglomerados o mdf, utilizado en muebles como recámaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc. Previamente preparados con: 50-284 FONDO PU TRANSPARENTE50-1 50-286 FONDO PU BLANCO 286-1 Revisar información
Recubrimientos recomendados:	No aplica.
Aplicación:	Pistola de aspersión

PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1	**LIJAR**	P-180 – P-200

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

2

MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.

Relación de dilución: 1:1

KIT Brillo Directo Transparente Comercial 1 L. + Catalizador 1 L.

Relación de dilución si se requiere diluyente: 1:1:5%-10%

KIT Primer Poliuretano Blanco 1 L. + Catalizador 1 L. + Solvente para Poliuretano 50-100 ml.

Viscosidad de aplicación: 13 - 14 segundos copa Ford No. 4
Tiempo de vida útil: 2 horas sin diluyente / 3 horas con diluyente

PROCESO DE APLICACIÓN

IMPORTANTE

-No regresar producto diluido al envase original.
-Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
-Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- Evitar aplicar directamente bajo el sol.

NOM-018-STPS-2015

3		**APLICACIÓN CON PISTOLA**	2 a 3 manos	Pistola convencional	Boquilla 1.6 – 2.0	Presión 20 – 25 lb/in²
4		**TIEMPO DE OREO ENTRE MANOS**	20 – 30 minutos			
LIMPIEZA DEL EQUIPO						
5	Lave con thinner el equipo de aplicación pistola de aspersión, recipiente, charola, espátula, etc… inmediatamente después de utilizarlo.					

Información del producto:

Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Equipo de protección individual:

	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.
	Respirador de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.
	Mandil de Carnaza

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.

Presentación:

Bote:	Cubeta
1 litro	19 litros
1 galón	

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de mercadotecnia a mercadotecnia@diamantepinturas.com.mx

NOM-018-STPS-2015