

Esmalte Acrílico Diamaprix	61-20xx
-----------------------------------	----------------

Colores:	28 colores brillantes, 7 colores metálicos.
Descripción:	Esmalte Acrílico Diamaprix es un esmalte acrílico que brinda buena nivelación, secado, durabilidad, en una amplia gama de colores que perduran en perfectas condiciones a la intemperie. Ideal para reparaciones en el repintado parcial o total de automóviles. Se recomienda catalizar para obtener mejores propiedades de dureza, durabilidad y resistencia a la intemperie.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, paneles completos o en repintado automotriz en general.
Restricciones:	No se recomienda aplicar en superficies desnudas, no mezclar con otro tipo de pintura u otro tipo de diluyente al recomendado.
Diluyente:	2656 Reductor para esmalte +25° / 2657 Reductor para esmalte -25° (Seleccionar el Reductor para esmalte de acuerdo al clima del medio ambiente en el que se encuentra) 2636 Catalizador Universal
Propiedades físicas:	Viscosidad (25°C)..... 150 – 160 segundos (copa Ford No. 4) Densidad (25°C)..... 0.95 – 1.14 g/ml. (según color) Finura..... 7.0 – 7.5 U. Hegman. (según color) Sólidos por peso..... 42.0 – 56.0 % (según color) Acabado..... brillante, metálico.
Tiempo de secado:	Secado al tacto..... 30 - 40 minutos. Secado para pulir..... 48 horas.
Sustratos recomendados:	Lámina de acero, aluminio galvanizado y acero inoxidable, previamente preparados y con el primario recomendado de acuerdo al tipo de superficie a cubrir.



Recubrimientos recomendados:	No Aplica		
Aplicación	Pistola de gravedad o pistola HVLP.		
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE			
1		LIMPIAR	La superficie debe estar libre de polvo, grasa, oxido, etc. Aplicar 3403 desengrasante.
2		LIJAR	Para pintura envejecida, lijar con P320 Impurezas P400
3		LIMPIAR	Aplicar 3403 desengrasante.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO			
		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.
*Dilución de los componentes por relación de volumen.			
RELACIÓN MEZCLA: AL 50% - 75% : 12.5%			
4	 1L. Esmalte Acrílico Diamaprix	+	 500 – 750 ml. Reductor para esmalte
		+	 125 ml. Catalizador universal
Viscosidad de aplicación: 18 – 22 segundos (copa Ford No. 4) Tiempo de vida útil: 4 Horas.			
PROCESO DE APLICACIÓN			
IMPORTANTE			
<ul style="list-style-type: none"> -No regresar producto diluido al envase original. -Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C. -Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. -Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. -Evitar aplicar a ravo de sol para prevenir reacciones químicas en los acabados. 			



5		ENMASCARAR	Con masking tape y película adecuada.			
6		LIMPIAR	Limpiar con 3403 desengrasante.			
7		APLICACIÓN	2 a 3 manos húmedas.	Pistola HVLP	Boquilla 1.3-1.4	Presión 20-30 lb/in ²
		TIEMPO DE ORO ENTRE MANOS		10 - 15 minutos.		
LIMPIEZA DEL EQUIPO						
8	Lave con thinner el equipo de aplicación: Pistola de gravedad, HVLP, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.					

Información del producto:	<p>Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.</p> <p>Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.</p> <p>Equipo de protección personal:</p>					
		Anteos de protección contra proyección de partículas o líquidos.				
		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores				
		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.				
		Mandil de Carnaza, overol o bata.				
<p><u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</u></p>						
			Presentación:			
			Bote: 1 Galón		Cubeta: 19 litros	

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

01 800 215 1189 y 01 55 5836 3250

ventas@diamantepinturas.com.mx

www.diamantepinturas.com.mx