


<p>Recubrimientos recomendados:</p>	<p>Ureprix..... 28xx Kolorprix..... 23XX Diamaprix..... 20XX Base Color.....27XX Laca Acrílica..... 24XX</p>	 <p>Revisar información</p>									
<p>Aplicación</p>	<p>Pistola de gravedad, HVLP.</p>										
<p>PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</p>											
<p>1</p>		<p>LIMPIAR</p>	<p>La superficie debe estar libre de polvo, grasa, oxido, etc. Lavar con agua y detergente.</p> <p>Si la superficie tiene oxido; aplicar Acondicionador de metales 3400</p>								
<p>2</p>		<p>LIJAR</p>	<p>Para pintura envejecida, lijar con P220 Impurezas P400</p>								
<p>3</p>		<p>LIMPIAR</p>	<p>Lavar con agua y detergente.</p>								
<p>PREPARACIÓN DEL PRODUCTO</p>											
<p>4</p>		<p>AGITAR</p>	<p>Agitar el producto perfectamente antes de usarlo.</p>								
<p>*Dilución de los componentes por relación de volumen.</p>											
<p>RELACIÓN MEZCLA: 100% - 150%</p>											
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;"> 1 L.</td> <td style="width: 25%;">+</td> <td style="width: 25%;"> 1L. - 1.5 L.</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Primario Universal</td> <td></td> <td>Thinner americano</td> <td></td> </tr> </table>				 1 L.	+	 1L. - 1.5 L.		Primario Universal		Thinner americano	
 1 L.	+	 1L. - 1.5 L.									
Primario Universal		Thinner americano									

Viscosidad de aplicación: 18 – 22 segundos copa Ford No. 4



PROCESO DE APLICACIÓN											
IMPORTANTE -No regresar producto diluido al envase original. -Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 15°C - 30 °C. -Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. -Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. -Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir reacciones químicas en los acabados.											
5		ENMASCARAR	Con masking tape y película adecuada.								
6		LIMPIAR	limpiar con agua y detergente								
7		APLICACIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">2 a 3 manos húmedas.</td> <td style="width: 16.5%;">Pistola HVLP</td> <td style="width: 16.5%;">Boquilla 1.3-1.4</td> <td style="width: 34%;">Presión 20-30 lb/in²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pistola de gravedad</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2 a 3 manos húmedas.	Pistola HVLP	Boquilla 1.3-1.4	Presión 20-30 lb/in ²		Pistola de gravedad		
	2 a 3 manos húmedas.	Pistola HVLP	Boquilla 1.3-1.4	Presión 20-30 lb/in ²							
	Pistola de gravedad										
	TIEMPO DE ORO ENTRE MANOS	5 - 10 minutos.									
8		LIJAR	P-400 - P-600								
9		DESENGRASAR	limpiar con solución desengrasante 3403								
LIMPIEZA DEL EQUIPO											
10	Lave con thinner el equipo de aplicación: Pistola de gravedad, HVLP, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.										

