

LÍNEA:	DIAMAVETA	LÍNEA:	50
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
VETA_2021	1	ENERO 2021	1 / 3



FONDO PU BLANCO 286-1		50-286
Nombre técnico:	PRIMER DE POLIURETANO	
Color:	BLANCO	
Descripción:	Fondo de poliuretano de alto poder de sellado, fácil lijado, rápido secado, alto poder cubriente, buena nivelación de película y óptimo rendimiento.	
Uso recomendado:	Primer de fácil aplicación sobre piezas sueltas o mueble armado de MDF o aglomerado. Especial para recibir acabados de poliuretano de color.	
Restricciones:	No aplicar este producto directo con catalización y dilución adecuada.	
Catalizador	CATALIZADOR P/BARNIZ MSMP280-2 (50-280)	
Diluyente:	Diluyente para poliuretano 53-291	
Propiedades físicas:	Viscosidad (25°C)..... 600 a 1000 Cps Densidad (25°C)..... 1.390 a 1.420 g/ml. Solidos por peso..... 67 - 69 %	
Tiempo de secado:	Secado al polvo..... 10 – 15 minutos. Secado al tacto..... 25 – 30 minutos. Tiempo para manejo de piezas 1 a 2 horas.	
Recubrimientos recomendados:	No Aplica	
Aplicación:	Brocha marca DIAMANTE con mango ergonómico y pelo fino Pistola de aspersion	



LÍNEA:	DIAMAVETA	LINEA: 50	
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
VETA_2021	1	ENERO 2021	2 / 3



PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1		LIJAR	P-320 – P-360
---	--	--------------	---------------

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

2		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.
		Aplicación con brocha	10 % Diluyente para poliuretano 53-291 Relación 1:1:10%
		Aplicación con pistola	10 al 20% Diluyente para poliuretano 53-291 Relación 1:1:10%

PROCESO DE APLICACIÓN

IMPORTANTE

- No regresar producto diluido al envase original.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- Evitar aplicar directamente bajo el sol.

3		APLICACIÓN CON PISTOLA	3 manos	Pistola convencional	Boquilla 1.3 – 1.5	Presión 25- 30 lb/in ²
		APLICACIÓN CON BROCHA O RODILLO	3 a 4 manos			
4		TIEMPO DE ORO ENTRE MANOS	30 a 45 minutos			



LÍNEA:	DIAMAVETA	LINEA: 50	
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
VETA_2021	1	ENERO 2021	3 / 3



LIMPIEZA DEL EQUIPO

- 5** Lave con thinner el equipo de aplicación brocha, pistola de aspersion, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Información del producto:

Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Equipo de protección individual:

	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.
	Respirador de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.
	Mandil de Carnaza

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.

Presentación:

Bote: 1 litro

1 galón

Cubeta 19 litros

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de mercadotecnia

mercadotecnia@diamantepinturas.com.mx

www.diamantepinturas.com.mx

