










Resanador D-Prix|Light-Prix
80-2628/2626





Producto:	2628 / Resanador D-Prix 2626 Light-Prix
Descripción:	<p>El Resanador D-Prix (2628) es un producto diseñado exclusivamente para cubrir imperfecciones de golpes y abolladuras del sector automotriz. Proporciona un excelente poder cubriente y adherencia, obteniendo una superficie sin porosidad, posee gran suavidad al lijar lo que permite realizar un trabajo con menor esfuerzo. No sangra siempre y cuando el producto sea correctamente catalizado.</p> <p>El Resanador light Prix (2626) por ser un producto de menor peso, tiene la capacidad de aplicarse con mayor facilidad y poseer una mejor manipulación durante el proceso de aplicación.</p>
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar en repintado automotriz para nivelar y cubrir imperfecciones de golpes y abolladuras.
Restricciones:	No se recomienda aplicar Resanador 2628,2626) en plásticos y sobre acabados sin la correcta preparación.
Diluyente:	2627 Catalizador para resanador.
Propiedades físicas:	<p>Viscosidad brookfield (25°C).....100,000 – 220,000 cps (spin No. 7 - 10 rpm.)</p> <p>Densidad (25°C)..... 0.83 – 1.01 g/ml.</p> <p>Solidos por peso..... 81 – 83 %</p> <p>Acabado..... Mate.</p>
Tiempo de secado:	Secado para lijado 25 – 35 minutos.
Sustratos recomendados:	<p>Lamina de acero al carbón.</p> <p>Acero galvanizado.</p> <p>Acero inoxidable.</p> <p>Pintura vieja previamente lijada.</p>



Recubrimientos recomendados:	Primario universal 26XX Primario ar-1K gris 2901 Primario Cromato de zinc 3102 Primario universal eco 4100		Revisar información
Aplicación	Cuña metálica.		
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE			
1		LIMPIEZA	La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc. Utilizar solución desengrasante 3403.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO			
2		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.
	Catalizador: al 2%		
	 100 g. Resanador	+	 2 g. Catalizador para resanador
Tiempo de vida útil: 5 minutos.			
PROCESO DE APLICACIÓN			
IMPORTANTE -Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C. -Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. -Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir reacciones químicas en los acabados. -No preparar cantidades grandes de producto, ya que el tiempo de vida útil del producto es demasiado corto.			
3		APLICAR EN CAPAS DELGADAS	Aplicar una primera capa delgada para asegurar un buen anclaje y evitar que quede aire atrapado. Aplicar cuantas capas sean necesarias hasta obtener el nivel requerido, siempre y cuando el espesor de grosor no exceda los 6 mm. Para evitar cuarteaduras en la aplicación.



		TIEMPO DE ORO PARA LIJADO	25 - 35 minutos.
4		LIJAR	Comenzar con P-80, P-180, P-240, P-360.
5		DESENGRASAR	limpiar con solución desengrasante 3403
LIMPIEZA DEL EQUIPO			
6	Lave con thinner el equipo de aplicación: cuña, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.		

Información del producto:	<p><u>Inflamabilidad:</u> Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.</p> <p><u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.</p> <p><u>Equipo de protección personal:</u></p>	
		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.
		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores
		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.
		Mandil de Carnaza, overol o bata.
<p><u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</u></p>		
Presentación:		
2626 Resanador light prix	2628 Resanador d-prix	
Bote: 0.900 Kg.	Bote: 0.946 L.	
3.600 Kg.	3.785 L.	

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

01 800 215 1189 y 01 55 5836 3250

ventas@diamantepinturas.com.mx

www.diamantepinturas.com.mx